

合股纱



产品牌号

ECT550-1080

- ◆ ECT 玻璃类型(无碱)
- ◆ 550 浸润剂牌号
- ◆ 1080 粗纱线密度 (Tex)

产品说明

合股纱，用于缠绕、拉挤工艺，用做运动器材、环氧树脂预浸料等。适用于环氧树脂（EP）；

产品特点

•与环氧树脂相容性好，具有一定铺展性，制品纤维分布均匀；

技术指标

浸润剂类型	粗纱线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (%)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	体积密度 (g/cm ³)	抗拉强度 (N/Tex)
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	-	ISO3341
硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤0.10	公称值±0.10	公称值±0.05	≥0.35

规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度[tex(g/km)]	体积密度 (g/cm ³)	可燃物含量 (%)
550-1080	ECT/ECR	11	1080	1.65	0.55

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
15~18	外径	内径	高度	48	1120*1120*940	720~864
	280	152/162	260	64	1120*1120*1200	960~1152

存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。